

Techniniai duomenys 900 Dolomit ELF 900

Be lakių medžiagų ir elastifikatorių, pilnai matiniai, labai balti, atsparumas trinčiais - klasė 3, su jais lengva dirbti, skirti vidui.

Savybės

labai balti, be lakių medžiagų ir elastifikatorių, emulsiniai dažai, skirti vidui. Su jais lengva dirbti, nes yra gerai besilieiantys, gero dengiamumo. Bekvapiai, kibūs, silpno įtempimo. Ypač pralaidūs garams (atitinka silikatinių dažų pralaidumą garams, Klasė I pagal DIN EN ISO 7783-2).

Panaudojimas

vidinėms sienoms ir luboms dažyti, pvz. ant tapetų, tinko (MG PII, PIII, PIVa, b, c), betono, gipso kartono, cemento plaušo plokščių, ir silikatinių plytų mūro. Ypač tinka ant struktūrinių pagrindų pirmam ir pakartotiniam dažymui, pvz. stiklo audinio tapetų. Naudojamas dekoratyvinėse technikose.

Produkto aprašymas

Spalva

balta; spalvinami Brillux spalvų sistemos pagalba nuo šviesiausių iki tamsiausių tonų.

Blizgumas

pilnai matiniai

Bazinė produkto medžiaga

akrilo-kopolimeras

Tankis

apie 1,47g/cm³

Klasifikacija

pagal DIN EN 13 300

Atsparumas:

klasė 3

Dengiamumas:

klasė 2 esant 8m²/l

Blizgumas: pilnai matiniai

Maksimalus grūdėtumas: smulkus

Apdorojimas

Skiedimas

esant reikalui, vandeniui iki 10 %

Suderinamumas

galima maišyti tik su tokios pat rūšies medžiagomis ir tomis, kurios nurodytos šiame techninių duomenų lape.

Dengimas

teptuku, voleliu, purkštuvu

Išėiga

apie 120 - 140 ml/m² Tiksliai išeiga nustatoma objekte, bandymo būdu.

Apdorojimo temperatūra

ne žemiau +5° C

Instrumentų valymas

po panaudojimo, tuojau pat vandeniui

Džiūvimas

(+ 20° C, 65 % s.d.)

antrą kartą galima dažyti po 4-6 valandų. Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei drėgmei, džiūvimas bus ilgesnis.

Laikymas

vėsiai ir ne žemiau 0° C. Tara turi būti sandariai uždaryta.

Deklaracija

Nuoroda

purškimo debesies neįkvėpti

Gaminio kodas

M-DF01

aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose.

Purškimas

Purkštovo antgalis Zoll	Purkštovo antgalis mm	Purškimo kampas	Spaudimas bar	Skiedimas
0,021-0,026	0,53-0,63	40° - 80°	Apie 150	Apie 5- 10 %

Pagrindo paruošimas

dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų. Klijinius dažus nuplauti, aliejinius dažus neutralizuoti, nušlifuoti ir nuvalyti. Esant reikalui gruntuoti.

Pagrindas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Galutinis sluoksnis
Tinkas (MG PII, PIII), betonas	Esant reikalui, Lacryl Tiefgrund LF 595, Tiefgrund 545 arba Haftgrund LF 3720	Dolomit 900	ELF Dolomit 900 ELF

Pagrindas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Galutinis sluoksnis
Tinkas (MG PIVa, b, c), gipso kartonas, gipso plokštės	Esant reikalui, Lacryl Tiefgrund LF 595, Tiefgrund 545 arba Haftgrund LF 3720	Dolomit 900 ELF	Dolomit 900 ELF
Porėtas betonas	Grundierkonzentrat ELF 938 , 1:3 skiesti vandeniū	Dolomit 900 ELF	Dolomit 900 ELF
Tapetai ir sienų apmušalai	-----	Dolomit 900 ELF	Dolomit 900 ELF

Pakartotinas dažymas

Pagrindas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Galutinis sluoksnis
Normaliai įgeriantis paviršius , pvz. Matinis dispersinių dažų sluoksnis	Esant reikalui, Lacryl tiefgrund LF 595	Priklausomai nuo situacijos ir poreikio Dolomit 900 ELF	Dolomit 900 ELF
Neįgeriantis paviršius, ar silpnai įgeriantis, pvz. aliejiniai dažai, blizgūs dispersiniai dažai	Haftgrund LF 3720	-----	Dolomit 900 ELF

Techninė konsultacija

Tel. 0251 / 7188 - 705 ; 0251 / 7188 – 240 ; 0251 / 7188 – 106

Miunsteris, Vokietija

Tel. + 370 2316 517 Vilnius

tb@brillux.de

denimas@mail.lt

Papildomi produktai

Lacryl Tiefgrund LF 595

Haftgrund LF 3720

Tiefgrund 545

Grundierkonzentrat ELF 938

Pastaba

šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu, paremtas ilgalaikė patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai. Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja.