

Techniniai duomenys Nr.960

Mattosil Fassadenfarbe 960

atsparūs atmosferos poveikiui, matiniai, sustiprinti silikonu, mineralinio pobūdžio dažai išorei.

Savybės

atsparūs atmosferos poveikiui, silikonu sustiprinti, silpno įtempimo, mineralinio pobūdžio dispersiniai fasadiniai dažai. Balti, matiniai, gerai užpildantys, vandenį atstumiantys, silpno kvapo, atsparūs pramoninei taršai, difuziški. Su jais lengva dirbti.

Panaudojimas

dažomi fasadai, reikalaujantys ypatingo atsparumo atmosferos poveikiui, o ypač drėgmei. Dažoma ant visų atsparių mineralinių paviršių, pvz. tinko (MG PII, PIII), betono, cemento plokščių, plytų mūro, dispersinių dažų ir pan.

Produkto aprašymas

Spalva

balta; spalvinami Brillux spalvų sistemos pagalba šviesūs ir vidutiniai atspalviai.

Blizgumas

matiniai

Bazinė produkto medžiaga

akrilato – kopolimeras

Tankis

apie 1,50 g/cm³

Apdorojimas

Skiedimas

esant reikalui, vandeniu iki 10 %

Suderinamumas

galima maišyti tik su tokios pat rūšies medžiagomis ir tomis, kurios nurodytos šiame techninių duomenų lape.

Dengimas

teptuku, voleliu, purkštuvu.

Išeiga

apie 150-200 ml/m². Tikslī išeiga nustatoma objekte, bandymo būdu.

Apdorojimo temperatūra

ne žemiau +5° C

Instrumentų valymas

po panaudojimo, tuojau pat vandeniu

Džiūvimas

(+ 20° C, 65 % s.d.)

Antrą kartą galima dažyti po 12 valandų. Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei drėgmei, džiūvimas bus ilgesnis.

Laikymas

vėsiai ir ne žemiau 0° C. Tara turi būti sandariai uždaryta.

Deklaracija

Nuoroda

purškimo debesies neįkvėpti

Gaminio kodas

M-DF02

Purškimas

Purkštuvo antgalis zoll	Purkštuvo antgalis mm	Purškimo kampas	Spaudimas bar	Skiedimas
0,021-0,026	0,53-0,63	40° - 80°	Apie 150	Apie 5- 10 %

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus. Nekibius paviršius reikia pašalinti ir atitinkamai paruošti (lentelė). Grybelio ir pelėsio pažeistus plotus gerai nuvalyti ir padengti Universal-Fungizid 542 .

Pagrindas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Galutinis sluoksnis
Normaliai įgeriantys paviršiai, pvz. išorės tinkas (MGPII, PII), kibūs organiniai paviršiai	Pagal poreikį Grundierkonzentrat LF 938, praskiestą 1:4 arba Lacryl Tiefgrund LF 595	Mattosil Fassadenfarbe 960	Mattosil Fassadenfarbe 960
Stipriai įgeriantys paviršiai, pvz. išorės tinkas, betonas, plytų mūras	Pagal poreikį Lacryl Tiefgrund LF 595 arba Tiefgrund 545	Mattosil Fassadenfarbe 960	Mattosil Fassadenfarbe 960
Neįgeriantys paviršiai	Pagal poreikį Haftgrund LF 3720 arba Epoxi-Haftgrund 855	Mattosil Fassadenfarbe 960	Mattosil Fassadenfarbe 960

Nuorodos

Esant reikalui, į dažus papildomai pilamas Algizid-/Fungizid-Additiv 543. Jis stabdo mikroorganizmų dauginimąsi. Dažai su Algizid/fungizid priedu dengiami storu sluoksniu, du kartus. Dažoma turi būti tolygiai ir gerai įgirdant paviršių. Tai garantuoja ilgalaikę apsaugą nuo pelėsių ir grybelio.

Jei plytų mūrą nudažius pirmą kartą, pasirodo rudos dėmės (vandenyje tirpios geležies druskos), fasadas prieš galutinį dažymą izoliuojamas nugruntuojant su geležies surišėju Grudierung 945.

Techninė konsultacija

Tel. 0251 / 7188 - 705 ; 0251 / 7188 – 240 ; 0251 / 7188 – 106 Miunsteris, Vokietija

Tel. + 370 2316 517 Vilnius

tb@brillux.de

denimas@mail.lt

Papildomi produktai

Algizid-/Fungizid-Additiv 543

Universal- Fungizid 542

Grundierkonzentrat LF 938

Lacryl Tiefgrund LF 595

Tiefgrund 545

Haftgrund LF 3720

2K-Epoxi-Haftgrund 855

Pastaba

Šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu, paremtas ilgalaikėmis patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai. Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja.