

Techniniai duomenys 1803

Silikat-Grund 1803

gruntavimo ir skiedimo priemonė silikato-sistemai, skirtas išorei ir vidui.

Savybės

gruntavimo ir skiedimo priemonė su organiniais stabilizatoriais, silikatinės bazės pagrindu, giliai įsiskverbianti, vandeniui skiedžiama, naudojama viduje ir išorėje.

Panaudojimas

mineralinių paviršių gruntavimui ir sutvirtinimui, pvz.: tinkui (MG Pic, PII, PIII), betonui, silikatinėms plytų mūriui, kibiems mineraliniams paviršiams.

Produkto aprašymas

Spalva

bespalvė

Bazinė produkto medžiaga

skystas stiklas su organiniais stabilizatoriais

Tankis

apie 1,10 g/cm³

Apdorojimas

Maišymas

Silikat-Grund 1803 maišyti su šaltu švairiu vandeniu, švariame inde

Maišymo santykis

stipriai įgeriantiems paviršiams ar silikatinėms dažų skiedimui :

1:1 (Silikat-Grund 1803 ir vanduo)

normaliai ir silpnai įgeriantiems paviršiams :

1:1:1 (Silikat-Grund 1803, vanduo, silikatiniai dažai)

Dengimas

teptuku, įtrinant

Išėiga

apie 100 ml/m² (neskiesta)

apie 200 ml/m² (mišinys su vandeniu 1:1)

Tiksli išėiga nustatoma objekte bandymo būdu.

Apdorojimo temperatūra

ne žemesnė nei +8° C.

Instrumentų valymas

po panaudojimo, tuojau pat vandeniu

Džiūvimas

(+ 20° C, 65 % s.d.)

dažyti anksčiausiai po 12 valandų.

Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei drėgmei, džiūvimas bus ilgesnis.

Laikymas

vėsiai ir ne žemiau 0° C. Tara turi būti sandariai uždaryta.

Deklaracija

Gaminio kodas

M-SKO2

Aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose.

Galimi pavojai

dirgina odą

Sauga

Saugoti nuo vaikų. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Dirbant dėvėti apsaugines pirštines. Patekus į akis, gerai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Vengti patekimo ant odos.

Pagrindo paruošimas

Dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų. Nėkybius paviršius pašalinti ir atitinkamai apdirbti. Grybelio ar pelėsio pažeistas vietas nuvalyti ir su Universal-Fungizid 542 paruošti. Esant reikalui gruntuoti.

Pagrindas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Galutinis sluoksnis
Normaliai ir silpnai įgeriantis paviršius, pvz. naujas tinkas (MG Pic, PII, PIII), betonas	Mišinys iš silikatinių dažų, Silikat-Grund 1803 ir vandens (1:1:1)	Silikat-Fassadenfarbe 1804	Silikat-Fassadenfarbe 1804

Pagrindas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Galutinis sluoksnis
Stipriai įgeriantis paviršius, pvz. porėti, birūs tinkai, betonas, silikatinių plytų mūras ir pan.	2k. Silikat-Grund 1803 ir vandens mišiniu (1:1), antrą sluoksnį gruntuoti ant šlapio pirmo sluoksnio	Silikat-Fassadenfarbe 1804	Silikat-Fassadenfarbe 1804

Gruntavimo aplinkoje esantį stiklą, klinkerį, akmenį rūpestingai uždenkti. Plyšius ir įdubimus užpildyti glaistymui paruoštu silikatinių dažų ir kvarcinio smėlio mišiniu. Užglaistytas vietas vėl nugruntuoti.

Techninė konsultacija

Tel. 0251 / 7188 - 705 ; 0251 / 7188 – 240 ; 0251 / 7188 – 106

Miunsteris, Vokietija

Tel. + 370 2316 517 Vilnius

tb@brillux.de

denimas@mail.lt

Papildomi produktai

Silikat-Fassadenfarbe 1804

Pastaba

Šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu, paremtas ilgalaikę patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai.

Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja.